



Vechro Pro Bondfix Quartz

Υβριδικό Χαλαζιακό Αστάρι
Πρόσφυσης



Απόδοση: 4 - 12 m²/lt



Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα



Αραιώση: 0%



Επαναβαφή: 3 - 4 ώρες



Συσκευασία: 750ml, 2,5lt, 10lt

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδατοδιαλυτό υβριδικό αστάρι χαμηλής οσμής και περιεκτικότητας σε VOC. Χρησιμοποιείται ως "γέφυρα" πάνω σε επιφάνειες τοιμέντου, σοβά, τσιμεντοσανίδας, γυψοσανίδας, διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης, πορομπετόν, τσιμεντόλιθους, μωσαϊκό, πλακάκια, κόντρα πλακέ θαλάσσης, MDF και άλλες ξύλινες ή και μεταλλικές επιφάνειες για να ενισχύσει την πρόσφυση σε αυτές σοβάδων, κόλλας πλακιδίων, πατητής τσιμεντοκοινίας, στόκου σπατουλαρίσματος (παρετίνας) και άλλων συναφών υλικών. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Αντικαθιστά τον "πεταχτό" σοβά. Έχει αντοχή στα αλκάλια και στην υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση. Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί μία αδρή επιφάνεια. Έτοιμο προς χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση	Τραχειά επιφάνεια.
Ειδικό βάρος	1,21 -1,25 g/l
Απόδοση	4-12 m ² /lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της και το επιθυμητό πάχος στρώσης.
Αραιώση	Έτοιμο προς χρήση
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε ½-1 ώρα.
Επαναβαφή	Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
VOC class	«Συνδεδετικά αστάρια». Τύπος Υ.Οριακή τιμή VOC=30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση=25gr/lt.
Απόχρωση	Ώχρα. Δεν χρωματίζεται!



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λάδια, σαθρά κομμάτια, σκόνες και υπόλοιπα μούχλας-μυκήτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση αφού αραιώσουμε το χρώμα με νερό. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις Vechro Pro Bondfix Quartz ομοιόμορφα στην επιφάνεια, με στόχο να πετύχουμε τη ζητούμενη αδρότητα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της βαφής διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8-30° C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά και μετά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. Νέες επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν για 3-4 εβδομάδες πριν ασταρωθούν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες για την επισήμανση επικινδυνότητας του προϊόντος σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.