

DUR A + B

Υπόστρωμα πολυουρεθανικής βάσης



Συσκευασία	1Kg	4Kg	20Kg
------------	-----	-----	------

Βάσεις	—	—	—
Matt	■	■	■

Gloss

Περιγραφή

Διαφανές υπόστρωμα (σήλερ) 2 συστατικών πολυουρεθανικής βάσης. Σφραγίζει εύκολα τους πόρους της επιφάνειας λόγω των πολλών στερεών που έχει. Δεν κάνει τρυπάκι και τρίβεται πολύ εύκολα. Για αποφυγή ενδιάμεσου τριψίματος ο χρόνος που θα μεσολαβήσει μεταξύ των δύο επιστρώσεων πρέπει να είναι από 45 έως 75 λεπτά.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υπόστρωμα υψηλών στερεών.
- Ευκολία στο τρίψιμο.
- Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αναμιγνύεται το Α και Β συστατικό σε αναλογία 2A:1B κατά βάρος. Το μίγμα αφαιώνεται με Διαλυτικό Δ1. Ο χρόνος ζωής του μίγματος είναι 3 - 4 ώρες. Στην καλά προετοιμασμένη επιφάνεια, εφαρμόζεται το πρώτο χέρι απλό 150 - 160gr/m². Η δεύτερη επίστρωση μπορεί να γίνει μετά από 60 - 70 λεπτά χωρίς τρίψιμο ή αν μεσολαβήσει μεγαλύτερος χρόνος αποχαρτάρεται το πρώτο χέρι. Το δεύτερο χέρι είναι σταυρωτό 200 - 220gr/m². Αν το ξύλο είναι βαθύπορο γίνεται και τρίτη επίστρωση για να σφραγισθούν τελείως οι πόροι της επιφάνειας. Τρίβεται μετά από 4 ώρες. Εφαρμογή τελειώματος μετά από 24 ώρες. Εφαρμόζεται με πιστόλι, airless και κουρτίνα.

Μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με Διαλυτικό Δ1 και διαχειριστείτε τα εκπλύματα ως επικίνδυνα απόβλητα.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας Α' συστατικού : Αλκυδική ρητίνη ελεύθερων υδροξυλίων.

Β' συστατικό : Διάλυμα μίγματος ισοκυανικών ενώσεων.

Ειδικό βάρος Α' συστατικού : $0,97 \pm 0,02 \text{ gr/cm}^3$ (ISO 2811).

Ειδικό βάρος Β' συστατικού : $0,99 \pm 0,02 \text{ gr/cm}^3$ (ISO 2811).

Ιξώδες Α' συστατικού : 90 - 100 sec, 25°C (Flow cup 4 DIN 53211).

Ιξώδες Β' συστατικού : 12 ± 2 sec, 20°C (Flow cup 4 DIN 53211).

Στερεά (% K.B.) Α' συστατικού : 47 ± 1

Στερεά (% K.B.) Β' συστατικού : 32,5 ± 1

Στερεά μίγματος (% K.B.) : 42 ± 1

Αναλογία ανάμιξης : 2A : 1B

Ιξώδες μίγματος : 22 ± 2 sec, 20°C (Flow cup 4 DIN 53211).

Χρόνος ζωής μίγματος : 4 ώρες.

Απόδοση : 5 - 6m²/kg.

Ελεύθερο σκόνης : 20°C, 14 λεπτά.

Τελείως στεγνό : Σε 60 λεπτά.

Αραίωση : Αραιώνεται με Διαλυτικό Δ1 σε ποσοστό 10 - 15% κατά βάρος.

Εφαρμογή : Το προϊόν εφαρμόζεται με πιστόλι, airless και κουρτίνα.

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Dur A' συστατικό

Το προϊόν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες. Περιέχει Ξυλόλη (μίγμα ισομερών).

Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. Ερεθίζει το δέρμα. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.



Xn : Επιβλαβές

Dur B' συστατικό

Το προϊόν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες. Περιέχει Ξυλόλη (μίγμα ισομερών) και Ισοκυανικές Ενώσεις. Βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή.

Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. Ερεθίζει το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.



Xn : Επιβλαβές

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

ADR, U.N.1263, Κλάση 3, Ομάδα μεταφοράς 3.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας - Θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

