

**GESSO ACRYLIC**
Ανάγλυφο επίχρισμα ακρυλικής βάσης

Το χρώμα έχει Όνομα!



V02, 08.2020

Συσκευασία: 25Kg

Περιγραφή

Εξαιρετικής ποιότητας και ελαστικότητας οργανικό διακοσμητικό επίχρισμα. Βασίζεται σε ακρυλικές ρητίνες και είναι έτοιμο προς χρήση. Έχει άριστη πρόσφυση, ενώ η επιφάνεια του προστατεύεται από την ανάπτυξη μούχλας. Περιέχει ανθρακικά ασβέστια και δολομιτικά πετρώματα διαφόρων κοκκομετριών (1mm, 1.5mm, 2mm). Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση και απαραίτητο σαν τελικό επίχρισμα σε συστήματα θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κ.α.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Άριστες προστατευτικές & διακοσμητικές ιδιότητες
- Αντιμουχλική προστασία
- Μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή
- Άριστη καλυτικότητα
- Ισχυρή πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Προσδίδει ένα όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα
- Αντοχή στις ρηγματώσεις
- Αντοχή στην κιμωλίαση
- Αντοχή στην μηχανική καταπόνηση
- Σήμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 18524

Αποχρώσεις-κοκκομετρίες

Διατίθεται σε λευκό και σε κοκκομετρίες 1mm -1,5 mm – 2mm.

Μπορεί να χρωματιστεί σε 126 αποχρώσεις του χρωματολογίου "Exterior" της Berling.

Απόδοση2-3Kg/m²

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Νέες και παλιές-ήδη βαμμένες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Νέες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Σε περίπτωση νέων και σταθερών χωρίς προβλήματα επιφανειών δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Σε περίπτωση νέων αλλά πολύ απορροφητικών επιφανειών απαιτείται πρώτη η σταθεροποίηση τους με αστάρι Nature Aquafix ή Fixateur της Berling.	
Αστάρι	Ασταρώστε την επιφάνεια με αστάρι πρόσφυσης Quartz της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του.	1 επίστρωση
Τελική επίστρωση	Gesso Acrylic Για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων θερμομόνωσης χρησιμοποιείστε πάνω από το Gesso Acrylic, 3G Thermo Interior για εσωτερικές ή Monostop Thermo για εξωτερικές επιφάνειες.	1 επίστρωση 2 επιστρώσεις

Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Σε ήδη βαμμένες αλλά υγιείς χωρίς σαθρά σημεία επιφάνειες δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Στην περίπτωση σαθρών επιφανειών πρέπει να γίνεται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο, αστάρωμα τοπικά με Nature Aquafix ή αστάρι διαλύτη Fixateur, στοκάρισμα όπου απαιτείται με Στόκο Ακρυλικό ή Stuco Grid, και στη συνέχεια τρίψιμο των στοκαρισμένων επιφανειών.	
Αστάρι	Σε περίπτωση παλαιών αλλά χωρίς σαθρά σημεία επιφανειών, ασταρώστε με αστάρι πρόσφυσης Quartz της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του. Για ήδη βαμμένες αλλά σαθρές επιφάνειες, μετά την προετοιμασία που περιγράφηκε, σταθεροποιήστε με αστάρι με αστάρι νερού Nature Aquafix ή αστάρι διαλύτη Fixateur. Στη συνέχεια εφαρμόστε αστάρι πρόσφυσης Quartz.	1 επίστρωση 1 επίστρωση 1 επίστρωση
Τελική επίστρωση	Gesso Acrylic Για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων θερμομόνωσης χρησιμοποιείστε πάνω από το Gesso Acrylic, 3G Thermo Interior για εσωτερικές ή Monostop Thermo για εξωτερικές επιφάνειες.	1 επίστρωση 2 επιστρώσεις

Συνθήκες Εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Οδηγίες Εφαρμογής

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα.

Το προϊόν δεν απαιτεί αραίωση, είναι έτοιμο προς χρήση. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.

Εφαρμόστε το προϊόν με μεταλλική σπάτουλα σπατουλαρίσματος και αφού περάσει περίπου μισή ώρα (λίγο πριν στεγνώσει) δώστε στην επιφάνεια το επιθυμητό σχέδιο κάνοντας κυκλικές ή κάθετες κινήσεις με τη βοήθεια μιας πλαστικής σπάτουλας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Π.Ο.Ε.	10gr/lt (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,83 ± 0,03gr/cm ³ (ISO 2811)
Ιξώδες	Εντόνως παχύρευστο υγρό.
Απόδοση	2-3 kg/m ² , ανάλογα με το πάχος επίστρωσης και την κοκκομετρία του υλικού
pH	7-9
Διαπερατότητα Υδρατμών	0,17 m (EN ISO 7783-2)
Υδατοαπορροφητικότητα – Διαπερατότητα του νερού	0,26 Kg/ (m ² /·h ^{0.5}) EN 1062-3
Πρόσφυση	0,77 MPa (EN 1542)
Αντοχή πρόσφυσης έναντι κύκλων ψύξης-απόψυξης	0,72 MPa EN 13867-3
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτείται αραίωση.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με σπάτουλα.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από 4 έως 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με το πάχος επίστρωσης, τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με το πάχος επίστρωσης, τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία γ, Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 40gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 10gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Αποθήκευση

Να αποθηκεύετε το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκτλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Μακριά από παιδιά. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



To χρώμα έχει Όνομα!