



MINIO

Υψηλής ποιότητας θειοκυανικό
αντισκληρωτικό υπόστρωμα



V02, 07.2020

Συσκευασία: 0.53lt | 2.14lt

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας θειοκυανικό, αντισκληρωτικό υπόστρωμα επιτεταρτοξειδίου του μολύβδου, κατάλληλο για σιδερένιες επιφάνειες. Εμφανίζει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και την υγρασία. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς "τρεξίματα" παρέχοντας ένα άριστο υπόστρωμα για βερνικοχρώματα και προσφέροντας εξαιρετική αντισκληρωτική προστασία.

Σκοπός Χρήσης

Αστάρωμα σιδερένιων επιφανειών.

Διατίθεται για χρήση αποκλειστικά από επαγγελματίες, λόγω επικινδυνότητας-Πώληση με έκδοση τιμολογίου.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Εξαιρετική αντισκληρωτική προστασία.
- Ευκολία στην εφαρμογή, χωρίς τρεξίματα.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε πορτοκαλί.

Απόδοση.

7-11m²/L

Προτεινόμενα συστήματα

Σιδερένιες επιφάνειες

Νέες επιφάνειες

| Στάδιο | Περιγραφή | Επιστρώσεις |
|------------------|---|---------------|
| Προετοιμασία | Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές χωρίς σκουριές. | |
| Αστάρι | Μίνιο | 2 επιστρώσεις |
| Τελική επίστρωση | Αλκυδικό βερνικόχρωμα | 2 επιστρώσεις |

Παλιές, ήδη βαμμένες επιφάνειες

| Στάδιο | Περιγραφή | Επιστρώσεις |
|------------------|---|---------------|
| Προετοιμασία | Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση σιλερόχαρτου | |
| Αστάρι | Μίνιο | 2 επιστρώσεις |
| Τελική επίστρωση | Αλκυδικό βερνικόχρωμα | 2 επιστρώσεις |

Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10°C ως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. Μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής τις επόμενες 48 ώρες.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με White Spirit σε ποσοστό έως 25% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην κάλυψη γωνιών και τρυπών και γενικότερα όλων των δύσκολων σημείων της προς βαφή επιφάνειας προκειμένου να αποφευχθεί η εισχώρηση της υγρασίας κάτω από το φιλμ του χρώματος. Σε κάθετες και δύσκολες επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή περισσότερων λεπτών στρωμάτων για την επίτευξη άριστου αισθητικού αποτελέσματος. Καθαρίστε τα εργαλεία με White Spirit αμέσως μετά τη χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|--------------------|---|
| Χρωστικά | Επιτεταρτοξειδίου του μολύβδου. |
| Πυκνότητα | 1,82 ± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811). |
| Ιξώδες | 110 - 125 K.U., 25°C (ASTM D562) |
| Απόδοση | 7 - 11m ² /lt, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας. |
| Αραίωση | Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 25% κατ' όγκον. |
| Εφαρμογή | Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό. |
| Χρόνος στεγνώματος | Επιφανειακά σε 2 ώρες. Σε βάθος σε 16 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). |
| Επαναβαφή | Επαναβάφεται μετά την πάροδο 16 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). |

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία θ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/lt (έτοιμοι προς χρήση προϊόντος).

Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές κλπ. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά ενδύματα, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και πρόσωπο. Μην τρώτε, μην καπνίζετε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Αποφύγετε την μη απαραίτητη έκθεση. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.

Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα μετά τον καθαρισμό των εργαλείων και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση. Ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος και ακολουθείστε με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

Μακριά από παιδιά.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,

τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293

www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!