



ΧΡΩΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Ειδικό χρώμα ενός συστατικού για πισίνες

8.1

Σελίδες: 3

112910.1.A.17



Matt



Satin



Gloss



Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας προστατευτικό χρώμα διαλυτού ενός συστατικού, ιδανικό για πισίνες και δεξαμενές μη πόσιμου νερού. Παρέχει άριστη αντίσταση στα χημικά και στο νερό. Χρησιμοποιείται επίσης για επιφάνειες που απαιτούν ιδιαίτερες αντοχές στην υγρασία, στα ασθενή οξέα καθώς και σε άλλα χημικά διαλύματα (εκτός των ισχυρών οξέων).

Σκοπός Χρήσης

Συνιστάται για πισίνες, σιντριβάνια και διάφορες δεξαμενές νερού, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Επίσης χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις σύμφωνα με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- > Χρώμα πισίνας ενός συστατικού
- > Πολύ καλή πρόσφυση.
- > Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- > Υψηλή αντοχή στην υγρασία.
- > Υψηλή αντοχή στα χημικά.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, σιέλι και σε βάση C για την επίτευξη χιλιάδων αποχρώσεων βάσει του συστήματος χρωματισμού της Berling.

Απόδοση

4 - 6m²/lt, σε μη πορώδεις επιφάνειες.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Παλιές και νέες επιφάνειες

Καλά προετοιμασμένες νέες επιφάνειες		
Στάδιο	Περιγραφή	Διαλύτης
Προετοιμασία	Είναι απαραίτητο τεστ υγρασίας.	
Αστάρωμα	Μια επίστρωση με χρώμα πισίνας.	12 - 15% Διαλυτικό Ε'.
Φινίρισμα	Δύο επιστρώσεις με χρώμα πισίνας.	0 - 10% Διαλυτικό Ε'.

Συσκευασία:
0,7lt / 3,5lt



Βάσεις:
C



Ανακινήστε
καλά πριν από
τη χρήση



Απόδοση:
4 - 6m²/lt



Χρόνος
στεγνώματος:
Επιφανειακά μετά
από ½ έως 1 ώρα



Εφαρμογή:
Με ρολό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Καλά προετοιμασμένες παλιές επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Διαλύτης
Προετοιμασία	Είναι απαραίτητο τεστ υγρασίας.	
Φινίρισμα	Δύο επιστρώσεις με χρώμα πισίνας.	0 - 10% Διαλύτης Ε'.

Συνθήκες εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες από 8°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Οδηγίες εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας

Το χρώμα πισίνας εφαρμόζεται σε ταυμέντινες επιφάνειες. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη καταλληλότητα της προς βαφής επιφάνειας, πρέπει απαραίτητα να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Το ταίμεντο της πισίνας πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει τουλάχιστον για 27 ημέρες σε συνθήκες θερμοκρασίας 25°C και μέγιστης υγρασίας 70%.
2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ταυμεντοκονία για στοκαρίσματα πρέπει επίσης το ταίμεντο να αφαιρεθεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 7 ημέρες.
3. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (π.χ. βροχή), οι οποίες προκαλούν την υγρασία του ταίμεντου, πρέπει η πισίνα να αφαιρεθεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, προτού εφαρμοστεί σε αυτόν το χρώμα πισίνας.
4. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να καθαρίζεται καλά από σκόνης, άλατα κλη, και σε περίπτωση επαναβαφής της πισίνας να απομακρύνονται παλαιά σαθρά χρώματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καλή πρόσφυση του χρώματος.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ειδικό Βάρος	1,50 ± 0.02 gr/cm ³ (ISO 2811) ανάλογα με την απόχρωση.
Χρωστικά	Διοξειδιο του τιτανίου (για το λευκό).
Πλήρωτικά υλικά	Ανθρακικό ασβέστιο, πυριτικό αργίλιο, γη διατόμων.
Στερεά	65% ± 2 (για λευκό και σιέλ).
Ιξώδες	100 - 110 Κ.Υ., 25°C.
Απόδοση	4 - 6 m ² /lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά απο ½ έως 1 ώρα, αναλόγως τις καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 16 ωρών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Διαλύτης	Διαλυτικό Ε'.
Αραίωση	Αραιώνεται με Διαλυτικό Ε' σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.

Συσκευασία:
0,7lt / 3,5lt



Βάσεις:
C



Ανακινήστε
καλά πριν απο
τη χρήση



Απόδοση:
4 - 6m²/lt



Χρόνος
στεγνώματος:
Επιφανειακά μετά
απο ½ έως 1 ώρα



Εφαρμογή:
Με ρολό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Οδηγίες προφύλαξης-Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Φοράτε προστατευτικά γάντια, γυαλιά και αναπνευστική συσκευή. Προϊόν για επαγγελματική χρήση. Πριν τη χρήση του προϊόντος διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Συσκευασία:

0,7lt / 3,5lt



Βάσεις:

C



Ανακινήστε
καλά πριν από
τη χρήση



Απόδοση:

4 - 6m²/lt



**Χρόνος
στεγνώματος:**

Επιφανειακά μετά
απο ½ έως 1 ώρα



Εφαρμογή:

Με ρολό



Εφαρμογή:

Με πινέλο



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και του Κανονισμού EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Page 3 of 3
112910/V1

BERLING A.B.E.E
Βιομηχανία Χρωμάτων

Ονόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!