



Fix Smaltoplast Dur

Ενισχυτικό Ακρυλικό
Γαλάκτωμα Κονιαμάτων



Στέγνωμα: 3 - 4 ώρες



Αραίωση:

Άλλα κονιάματα : 1:3 με νερό.

Ως αστάρι : 50-100% με νερό.



Συσκευασία: 1kg, 5kg

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικό γαλάκτωμα ενισχυτικό παρετίνας, τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων για την αύξηση των μηχανικών αντοχών τους. Λόγω της σύνθεσής του αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα, ενώ παράλληλα ισχυροποιεί και στεγανώνει τις επιφάνειες κονιαμάτων.

Κατάλληλο για αστάριμα παλαιού μπετόν που πρόκειται να επιχριστεί με νέο τσιμεντοκονίαμα, εξασφαλίζοντας καλύτερη συγκόλληση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση	Γαλακτόχρωμο
Ειδικό Βάρος	1,01 - 1,03 kg/lt.
Αραίωση	Ακρυλικό γαλάκτωμα FIX SMALTOPLAST dur: 1 κιλό + 6 κιλά νερό έως 2 κιλά +5 κιλά νερό σε 20 κιλά σκόνης. Άλλα κονιάματα : 1:3 με νερό. Ως αστάρι : 50-100% με νερό.
Στέγνωμα	Σεγνό στην αφή μετά από 3 - 4 ώρες. Επικαλύπτεται σε 4 - 6 ώρες. Η επιστροφή νέου τσιμεντοκονιαματος σε παλιό, πρέπει να γίνεται όσο αυτό είναι ακόμη υγρό. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
VOC class	«Συνδεδετικά αστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 3gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250 °C.
Κατανάλωση	Εξαρτάται από την κοκκομετρία και την απορροφητικότητα του κονιαματος. Σε μεγάλη αναλογία ανάμιξης το ενισχυμένο κονίαμα δεν γυαλοχαρτάρεται-τρίβεται εύκολα.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λπ. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναμιγνύουμε με νερό μέχρι πλήρους ομογενοποίησης του κονιάματος. Επιστρώνουμε κατά το δυνατό ομοιόμορφα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από τη την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.