



## Gumilak Metal Chassi

Αντισκωριακό χρώμα προστασίας  
πλαϊσίων αυτοκινήτων



**Απόδοση:** 12 - 14 m<sup>2</sup>/lt



**Στέγνωμα:** 1 - 2 ώρες



**Αραιώση:** Έως 5% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό. Για εφαρμογή με πιστόλι έως 12% σε όγκο με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO.



**Επαναβαφή:** 18 ώρες



**Συσκευασία:** 750ml , 2,5lt

**Εφαρμογή:** Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνό χρώμα αλκυδικής βάσης με χαμηλή περιεκτικότητα VOC, κατάλληλο για την βαφή σασσί αυτοκινήτων και μεταλλικών εξαρτημάτων. Παρέχει αντισκωριακή προστασία, στεγνώνει γρήγορα, έχει άριστη πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες και εξαιρετική αντοχή σε νερό, βενζίνη και λάδια αυτοκινήτων.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση	Γυαλάδα > 80 μονάδες στις 60°.
Ειδικό βάρος	1,19-1,24 kg/lt.
Απόδοση	12-14 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια.
Αραιώση	Έως 5% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό. Για εφαρμογή με πιστόλι έως 12% σε όγκο με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO.
Στέγνωμα	Επιφανειακά σε 1-2 ώρες. Στεγνώνει πλήρως μετά 3- 4 ώρες.
Επαναβαφή	Τουλάχιστον 18 ώρες από την εφαρμογή ή αφού έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
VOC class	«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινιρίσμα». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 490 gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Απόχρωση	Καφέ και Μαύρο.



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές, γράσα κ.λπ. Πριν την εφαρμογή συνιστάται καλό πλύσιμο της επιφάνειας με διαλυτικό και καλό γυαλοχαρτάρισμα.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις ΧΡΩΜΑ ΣΑΣΣΙ στην κατάλληλη αραιώση. Για καλύτερη προστασία προτείνεται τελική βαφή με SMALTOLUX extra ή GUMILAK metal.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.