



## Vechro Pro Minio Extra

Αντιοξειδωτικό Αστάρι για Επαγγελματική Χρήση



Απόδοση: 4 - 6 m<sup>2</sup>/kg



Στέγνωμα: 1½- 2½ώρες



Αραίωση: 5 - 10% σε όγκο με διαλυτικό Smalylux White Spirit.



Επαναβαφή: 18-24 ώρες



Συσκευασία: 500g , 1kg, 5kg

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Vechro Pro Minio Extra είναι ένα αντιοξειδωτικό αστάρι για την αυξημένη προφύλαξη σιδηρών κατασκευών από την σκουριά στο ύπαιθρο και για το αστάρωμα ξύλων σαν ανασταλτικό στη σήψη. Είναι βασισμένο σε αλκυδικές συνθετικές ρητίνες, εμπλουτισμένες με οξείδιο του μολύβδου (μίνιο μολύβδου). Το προϊόν έχει πολύ καλή πρόσφυση πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει εξαιρετικά.

Για πλήρη αντισκωριακή προστασία απαιτείται πάχος ξηρού υμένα 50μμ (περίπου δύο στρώσεις με το πινέλο).

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα	3 - 7 μονάδες στις 60°.
Ειδικό Βάρος	2,16 - 2,25kg/lit.
Απόδοση	4 - 6 m <sup>2</sup> /kg ανά στρώση.
Αραίωση	5 - 10% σε όγκο με διαλυτικό SMALYOLUX WHITE SPIRIT.
Στέγνωμα	α) Επιφανειακή ξήρανση : 1h 30'. β) Πλήρης ξήρανση : 6 - 7 ώρες. Οι παραπάνω χρόνοι δίνονται στους 20 °C και 50% σχετική υγρασία
Επαναβαφή	Τουλάχιστον 18 ώρες από τη εφαρμογή.
VOC class	«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αστάρι σιδηρών υποστρωμάτων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 375 gr/lit. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες	Το χρώμα παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση (GT0 - GT1).
Ελαστικότητα	Το χρώμα παρουσιάζει πολύ καλή ελαστικότητα (Αντοχή σε κάμψη σε διάμετρο 7mm: ok)
Αντισκωριακή προστασία	Μετά από δοκιμές αλατονέφωσης 240h (περίπου 10 ημέρες) σε πάχος ξηρού υμένα 50μμ έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα. α) Degree of blistering 8M/55. β) Degree of rusting 0,031100
Αποχρώσεις	Πορτοκαλί



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του χρώματος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λπ. Παλαιές σκουριές απομακρύνονται προσεχτικά με γυαλόχαρτο. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά στην επιφάνεια.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις Vechro Pro Minio Extra για σωστή προετοιμασία. Επαναβάφεται με Smaltolux Extra, Gumilak Metal, Smaltolux Hydro Master Primer, Smaltox Hydro κ.λ.π.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη δάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- ΤΟΞΙΚΟ.
- ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ.
- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

\*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ..

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά

